

KLEIBERIT 303.5 ME

Специален втвърдител

Свойства на KLEIBERIT 303.5 ME

Основа: изоцианат

Плътност при 20°C: приблизително 1.15 g/cm³

Цвят: прозрачен

Вискозитет при 20°C

- Brookfield RVT sp. 4 / 20 rpm:
2 000 ± 500 mPa·s

Дозирание на втвърдителя: приблизително 5%

Цвят: жълтеникав, прозрачен

Идентификация: вижте нашия информационен лист за безопасност (SDS)

Обработка / Приложение

KLEIBERIT 303.5 ME е компонент-втвърдител за лепилото клас D3 KLEIBERIT 303.0 и 303.2.

След добавяне на 5% KLEIBERIT 303.5 ME, слепването с KLEIBERIT 300.0, 301.2, 303.0, 303.2 и 303.7 отговаря на стандарта DIN/EN 204, като се постига клас на залепване D4.

Сместа лепило + втвърдител има време за използване (pot life) приблизително 24 часа.

Опаковка

- кашон с 12 бутилки по 0.5 kg нето
- кашон с 12 бутилки по 0.7 kg нето
- туба (канистър) 25 kg нето

Допълнителни размери на опаковките са налични при запитване.

Съхранение

KLEIBERIT 303.5 ME може да се съхранява

приблизително 12 месеца в оригинално запечатани фабрични опаковки.

Втвърдителят е устойчив на замръзване до -20°C.

Преди употреба да се доведе до стайна температура.